



Αστάρι Γυψοσανίδας

Υδατοδιαλυτό αστάρι
ακρυλικής βάσης



Απόδοση: 8 - 14 m²/lt



Στέγνωμα: ½-1 ώρα



Αραίωση: έως 10% με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι airless



Επαναβαφή: 4 ώρες



Συσκευασία: 3lt, 9lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι airless

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδατοδιαλυτό αστάρι γυψοσανίδας, ακρυλικής βάσης για εσωτερική χρήση. Έχει άριστη γεμιστική ικανότητα σε επιφάνειες γυψοσανίδας και άλλες επιφάνειες προς εξομάλυνση των ατελειών. Δημιουργεί υπόστρωμα ομοιόμορφης απορροφητικότητας καλύπτοντας τις όποιες ανωμαλίες μεταξύ υλικού πλήρωσης των αρμών και της γυψοσανίδας. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,70 - 1,75 kg/lt.
Απόδοση	8-14 m ² /lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση	5-10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 15-20% για εφαρμογή με πιστόλι airless.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½ - 1 ώρα.
Επαναβαφή	3 - 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.
VOC class	«Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 25gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250° C.
Απόχρωση	Λευκό.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως καθαρές και στεγνές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε 1 στρώση. Μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα της Vechro.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν Vechro PRO Αστάρι Γυψοσανίδας, δεν χρειάζεται κάποια επίσημανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.