

Arterra Patiti Fine



Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη,
πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος
για τοίχους & δάπεδα

ΑΡΑΙΩΣΗ
0 %

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,5-1,7 kg/m²
(για 2 στρώσεις)

**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
Επίπεδης μεταλλικής
ή πλαστικής
σπάτουλας

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

- » Εμπεριέχει πρόσθετα νανοτεχνολογίας
- » Έτοιμο προς χρήση (γρήγορη εφαρμογή)
- » Ελάχιστο πάχος εφαρμογής (~1mm)
- » Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- » Υψηλών μυχανικών αντοχών & σκληρότητας
- » Εξαιρετική πρόσφυση & αντοχή στην τριβή

- » Ιδιαίτερης αισθητικής λείο φινίρισμα
- » Διαχρονική σταθερότητα απόχρωσης
- » Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του
σε επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του
Συστήματος Χρωματισμού KRAFT Inspired
Color
- » Εσωτερική & εξωτερική χρήση

To Arterra Patiti Fine είναι μία διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος ιδανική για τοίχους και δάπεδα. Η προηγμένη σύνθεση ακρυλικών ρυτινών ενισχυμένες με ειδικά πρόσθετα νανοτεχνολογίας και αδρανή διαβαθμι-

σμένης κοκκομετρίας, προσδίδει υψηλές μυχανικές αντοχές, μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα, άριστη εργασιμότητα και μοναδικό, υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.

Arterra Patiti Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Arterra Patiti Fine είναι κατάλληλο για χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ως διακοσμητική επικάλυψη σε: τοίχους, δάπεδα, μπαλκόνια, σκάλες, μπάνια, λουτρά, χτιστές κατασκευές όπως ξύλινα έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, πάγκους κ.α. Επίσης, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, ξηρά δόμηση, υφιστάμενες σταθερές επικαλύψεις πλακιδίων, μαρμάρων, μωσαϊκών κ.α. Ιδιαίτερο για γρήγορες εφαρμογές, και ανακαινίσεις

σε οικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα κ.α. Συνιστά εύκολη και οικονομική λύση σε περιπτώσεις ανακαινίσεων, καθώς το μικρό πάχος εφαρμογής της (περίπου 1mm), δεν απαιτεί αλλαγές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως: αντικατάσταση πόρτας, κουφωμάτων, πριζών, διακοπτών, υδραυλικών στοιχείων κ.α. Ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος της παρέμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @25°C	1,70 g/mL(±0.1)
Ιξώδες (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	25.000mPa.s (±5.000) @25°C
Συνεκτικότητα – Τράπεζα εξάπλωσης Haegermann EN1015	17cm (±1,5) @ 25°C
pH	8,8 (±0.5)
A/β (Y) Επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ Οριακή τιμή : 200g/L	Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN1504-2

Πρόσφυση EN1542	>1,0 N/mm ²
Απορρόφηση νερού EN1062-3	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Διαπερατότητα υδρατμών ISO7783	>150 g/(m2.d)
Αντίδραση στη φωτιά EN13501-1	E



Arterra Patiti Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Θα πρέπει το υπόστρωμα εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικής επικάλυψης τεχνοτροπίας πατητής ταιμεντοκονίας **Arterra Patiti** να είναι: καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επιπρεπάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT Paints**. Συνιστάται σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η εξομάλυνση της επιφάνειας (έως και 10mm ανά στρώση) να εφαρμόζεται το ρητινούχο ινοπλισμένο ταιμεντοκονίαμα, με ενίσχυση ινών ανθρακονημάτων, **Arterra Patiti Level Base** με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό αντιαλκαλικού ύαλοπλέγματος 160 g/m² **Clima Net 160**.

Σε απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: ταιμεντοκονία, σοβάς, γυψοσανίδες, ταιμεντοσανίδες κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του υβριδικού, πολυουρεθανικού ασταριού νανοτεχνολογίας **Arterra Patiti Nano-Hybrid**, ώστε να σταθεροποιηθεί και να ρυθμιστεί η απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: υφιστάμενες και καλά αγκυρωμένες διακοσμητικές επικαλύψεις (πλακίδια, μάρμαρα, πέτρες, μωσαϊκά), βαμμένες επιφάνειες, παλαιές τεχνοτροπίες πατητής κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του χαλαζιακού ακρυλικού ασταριού **Arterra Patiti Quartz Primer**, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προστασία του συστήματος από τυχόν διέσδυση υγρασίας πίσω από το υπόστρωμα εφαρμογής (αρνητικής πίεσης), σε ενδεικτικούς χώρους όπως: εξώστες,

κήποι, υπαίθρια δάπεδα, εξωτερικοί διάδρομοι, λουτρά κ.α. Για αυτόν το λόγο, όπου κρίνεται απαραίτητο, προηγείται η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου από τα ταιμεντοειδούς συστήματα στεγάνωσης **Hydroguard Systems** της **KRAFT Paints**, αναλόγως τεχνικών ιδιαιτεροτήτων.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το προϊόν δεν απαιτεί προσθήκη νερού ανάμειξης. Αναδεύτε το προϊόν πριν από τη χρήση με μηχανικό δράπανο χαμηλών στροφών προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόζεται η έτοιμη προς χρήση, παστώδης, διακοσμητική επικάλυψη, τεχνοτροπίας πατητής ταιμεντοκονίας, **Arterra Patiti Fine**, με χρήση επίπεδης μεταλλικής ή πλαστικής σπάτουλας, σε πάχος περίπου 0,5mm ανά στρώση. Συστίνεται η εφαρμογή 2ης στρώσης (αφού στεγνώσει η προηγούμενη προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες μηχανικές αντοχές και να αποδοθεί το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την διάστρωση της τελευταίας στρώσης και πριν ακόμη αυτή στεγνώσει, ακολουθούν κατάλληλες κινήσεις της σπάτουλας («πατητά»), με το επιθυμητό μοτίβο, προκειμένου να διαμορφωθεί επιφάνεια με την επιθυμητή οδρότητα & τεχνοτροπία («νερά») που μοναδικά προσφέρει το σύστημα **Arterra Patiti**. Έπειτα από την κάθε στρώση, μπορεί να ακολουθήσει ελαφρύ τρίψιμο και απομάκρυνση σκόνης από την επιφάνεια, αφού αυτή στεγνώσει, για να διορθωθούν μικροτελειες, εάν αυτό είναι αισθητικά επιθυμητό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη πλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε το υπόστρωμα εφαρμογής να μην εμφανίζει ή ενδέχεται να εμφανίσει υγρασία και σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή ελέγχεται το ποσοστό της να είναι <4%. Όπου απαιτείται προστασία από την υγρασία (π.χ. εξώστες, κήποι, υπαίθρια δάπεδα, εξωτερικοί διάδρομοι, λουτρά κ.α), προηγείται η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου ταιμεντοειδούς συστήματος στεγάνωσης **Hydroguard Systems** της **KRAFT Paints**, αναλόγως των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων.



Arterra Patiti Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

Διατηρούνται οι τυχόν υφιστάμενοι αρμόί διαστολής του υποστρώματος και δημιουργούνται νέοι στα όρια της εφαρμογής (περιμετρικά) και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως του εμβαδού, σχήματος, θέσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας. Ενδεικτικά για κάθε 50m² περίπου εσωτερικά ή 25-30m² εξωτερικά.

Δεν ενδέκινυται ο χρήση απευθείας σε υποστρώματα ανυδρίτη, και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε πολύ υψηλές δυναμικές τάσεις.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%. Χρόνος επόμενης στρώσης 4 - 24 ώρες αναλόγως θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης 4-7 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη σχετική υγρασία.

KATANALOSHI

Η συνολική κατανάλωση του Arterra Patiti Fine, είναι περίπου 1,5-1,7 Kg/m² (για δύο στρώσεις).

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridios Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
1020	
23	
DoP No 04.31	
ARTERRA PATITI Fine/ Ultra-Fine, Grey / White	
EN 1504-2:2004	
Coating (C) for surface protection of concrete structures according to principles 2 (MC) and 8 (IR)	
Reaction to fire	E
Permeability to Water Vapour	Class I
Capillary Absorption and permeability to water	w < 0.1 kg / m ² · h ^{0.5}
Adhesion strength by pull-off test	≥ 1.0 N/mm ²
Dangerous substances	See SDS

12/2023 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι όνων πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγύαται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr