

# ULTRAXYL Ocean

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



### Περιγραφή προϊόντος

Το ULTRAXYL OCEAN είναι διαφανές **βερνίκι θαλάσσης**, με βάση αλκυδική ρητίνη ουρεθανικά τροποποιημένη. Είναι ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση ξυλοκατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε **έντονη υγρασία και ηλιοφάνεια** καθώς και σε πόρτες, παράθυρα, κουπαστές σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Δημιουργεί ένα άψογο **λείο φινίρισμα** με **άριστες αντοχές** σε νερό, υγρασία, χάραξη αλλά και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, χάρη στα **φίλτρα UV** και τους **φωτοσταθεροποιητές HALS** που περιέχει. Διατίθεται σε στιλπνή, σατινέ και ματ παραλλαγή.

### Συνιστώμενες χρήσεις

ULTRAXYL OCEAN GLOSS: Προστασία ξυλοκατασκευών εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.  
ULTRAXYL OCEAN SATINET & MAT: Προστασία ξυλοκατασκευών εσωτερικών χώρων.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Ρητίνη:** Αλκυδική ρητίνη ουρεθανικά τροποποιημένη

**Πυκνότητα:** GLOSS:  $0.92 \pm 0.03$  gr/ml

SATINET:  $0.95 \pm 0.03$  gr/ml (ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)

MAT:  $0.96 \pm 0.03$  gr/ml

**Ιξώδες παραγωγής:** GLOSS:  $80 \pm 10$  sec

SATINET & MAT:  $115 \pm 15$  sec (DIN 53211/4 mm, 20°C)

**Ιξώδες έτους:** GLOSS:  $85 \pm 15$  sec

SATINET & MAT:  $125 \pm 25$  sec (DIN 53211/4 mm, 20°C)

**Στερεά κ.β.:**  $60 \pm 3\%$ , ανάλογα με την παραλλαγή

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)

**Στερεά κ.ό.:**  $52 \pm 1\%$ , ανάλογα με την παραλλαγή

(ISO 3233)

**Σημείο ανάφλεξης:**  $44 \pm 2^\circ C$

(ΕΛΟΤ EN ISO 1523)

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Το ULTRAXYL OCEAN ανήκει στην κατηγορία Α/ε Δ (Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 400 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l.

### Απόχρωση – Παραλλαγές

Διατίθεται σε άχρωμο και σε 58 αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**.

### Ποιοτικά χαρακτηριστικά

**Στιλπνότητα:** GLOSS  $20^\circ$ :  $88 \pm 2$

SATINET  $85^\circ$ :  $60 \pm 10$

(ΕΛΟΤ EN ISO 2813)

MAT  $85^\circ$ :  $25 \pm 10$

**Χάραξη:** Για πάχος ξηρού φιλμ  $40 \pm 5$  μμ:  $4 \pm 2$  Nt, 24 ώρες

(ΕΛΟΤ EN ISO 1518)

Για πάχος ξηρού φιλμ  $100 \pm 5$  μμ:  $14 \pm 2$  Nt, 7 ημέρες

**Ευκαμψία (Mandrel):** 2 mm OK

(ΕΛΟΤ EN ISO 1519)

**Πρόσφυση (pitch pine):**  $5 \pm 1$  Nt/mm<sup>2</sup> (A)

(ΕΛΟΤ EN ISO 4624)

**Επιταχυνόμενη γήρανση** (ULTRAXYL OCEAN GLOSS σε Pitch-pine):

(ΕΛΟΤ EN ISO 11507)

QUV/1000 ώρες: cracking: 2-3 (S2)a

(ΕΛΟΤ EN ISO 4628.04)

flaking: 0 (S0) 0

(ΕΛΟΤ EN ISO 4628.05)

### Απόδοση

**Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση:**  $40 \pm 5$  μμ.

**Προτεινόμενο τελικό πάχος:**  $105 \pm 15$  μμ.

**Απόδοση:**  $14 \pm 2$  m<sup>2</sup>/Lt, ανά στρώση και ανάλογα με την παραλλαγή, το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.



## Οδηγίες εφαρμογής

Η ξύλινη επιφάνεια καθαρίζεται από σαθρά υλικά, γυαλοχαρτίζεται προσεκτικά και απομακρύνεται η σκόνη. Για τον καλλωπισμό και τη συντήρηση του ξύλου συνιστάται να προηγηθεί μία στρώση **ULTRAXYL**. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του **ULTRAXYL OCEAN** γίνεται μετά πάροδο τουλάχιστον 5-8 ημερών.

Το **ULTRAXYL OCEAN** εφαρμόζεται 2-3 διαστρώσεις. Για την καλύτερη προστασία εξωτερικών επιφανειών συνιστάται η εφαρμογή 3 διαστρώσεων **ULTRAXYL OCEAN GLOSS**. Κάθε στρώση εφαρμόζεται 24 ώρες μετά την προηγούμενη και πάντα μετά από ελαφρύ γυαλοχάρτισμα.

**Μέθοδος βαφής:** Πινέλο.

**Διαλυτικό αραίωσης:** Διαλυτικό Πινέλου XΡΩΤΕΧ.

**Ποσοστό αραίωσης:** Αραιώνεται 3% κ.ό.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## Χρόνοι στεγνώματος

**Επιφανειακή ξήρανση:**  $1\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$  ώρες (ASTM D 1640).

**Στεγνό σε βάθος:**  $2\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$  ώρες

**Χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

## Σύνηθες σύστημα βαφής

Πριν την εφαρμογή του **ULTRAXYL OCEAN** μπορεί να προηγηθεί εφαρμογή **ULTRAXYL TOTAL** για την προστασία των εξωτερικών επιφανειών από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

## Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75 Lt και 2.5 Lt. Τα **ULTRAXYL OCEAN GLOSS & SATINET** διατίθεται και σε δοχεία των 0.375 Lt

## Αποθήκευση

2 έτη, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

## Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

## Παρατηρήσεις

- Τα **ULTRAXYL OCEAN SATINET** και **MAT δεν** συνιστώνται για εξωτερικούς χώρους.
- Ο βαθμός στιλπνότητας μπορεί να υποστεί μικροδιακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής, την απορροφητικότητα του ξύλου και το πάχος ξηρού φιλμ.

Εκδόθηκε: Μάρτιος 2021  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

